

3.

Le Tonkinois is uitstekend geschikt om inheemse en exotische houtsoorten te lakken.

Nadat men het licht heeft geschuurd met fijn schuur papier , dat geen krassen geeft , wordt het slijpsel zorgvuldig verwijderd (bijv. door stofzuigen of afwissen met vochtige doek - **gebruik nimmer een synthetisch middel zoals thinner of acetone !!**) , daarna kan met Le Tonkinois gelakt worden..

Op zijn vroegst mag 24 uur later de tweede laag aangebracht worden.

Indien mislukkingen of kleine scheurtjes in het hout voorkomen moet men deze voor het aanbrengen van de volgende laag met plamuur egaliseren. Nadat het plamuur gedroogd is , dient men deze met fijn schuurpapier - korrel 280 of 320 - te schuren en het slijpsel verwijderen.

Hiertoe kan men de **transparante pasta** van Le Tonkinois gebruiken ofmet Le Tonkinois en houtmeel de pasta zelf aanmaken.

Hierna kunnen de volgende laklagen - zonder tussentijds te schuren - (natuurlijk met in-achtname van de droogtijd) aangebracht worden .

Op hardhout zijn 4 dunne lagen voldoende om vochtinwerking tegen te gaan .

Op zacht hout of absorberende oppervlakten , die aan de weersinvloeden onderhevig zijn , moet men een of twee extra lagen aanbrengen om een werkelijke goede bescherming van het oppervlak te krijgen.

Met **Le Tonkinois** kan men op lambriseringen en betimmeringen - **binnen** - voor lange tijd zeer fraaie , afwasbare en stootvaste oppervlakten krijgen.

Buiten zijn de lagen - indien juist aangebracht - wrijvingsvast , slagvast en bestand tegen weersinvloeden.

De verwerking van Le Tonkinois onderscheidt zich op belangrijke punten van andere lakken de zgn. lakken met oplosmiddel.

* Het voortreffelijke dekvermogen staat het aanbrengen van dunne lagen toe. Het rendement bedraagt minstens 20 m² per liter.

* De lak kan met kwast zeer vlot worden aangebracht , omdat deze snel droogt.

* Op grond van de uitstekende hechting behoeft de voorafgaande laag niet geschuurd te worden.

* **Le Tonkinois** blijft altijd flexibel.---- is elastisch

In tegenstelling tot de gebruikelijke lakken *scheurt Le Tonkinois niet en bladdert niet* .

* **Le Tonkinois** is duurzaam bestand tegen weersinvloeden en werkt op grond van zijn samenstelling betrouwbaar tegen corrosie. Elke **extra** aangebrachte laklaag versterkt de beschermende werking.

Het lakken van voorbehandeld hout.

Wanneer hout behandeld is met een middel ter bescherming , kan dit van invloed zijn op de hechting en droging van **Le Tonkinois**. Wanneer men er niet zeker van is of deze twee zich verdragen dient men de oppervlakte voor het lakken zorgvuldig met schuurpapier schuren.

Het lakken van geverfd hout.

Gebeitst of hout met alcohol of wateroplosbare lakken geverfd kan men met **Le Tonkinois** lakken.

Uitzondering :Verven , waarin was is verwerkt !! Deze kan men erkennen , omdat de oppervlakte door polijsten met een wollen doek glanzend wordt

De wasverf dient volledig verwijderd worden alvorens te gaan lakken.